

Technische Produktinformation



Technische Daten				
Material				
Decklagen	Sperrholz			
innere Lagen	Spezialkork			
Abmaße				
Stärken [mm]	11/16/22			
Stärkentoleranzen, max. [mm]	+/- 1,0			
Länge, max. [mm]	2.480/2.980			
Breite, max. [mm]	1.230/1.480			
Materialkennwerte				
charakteristisches Biegemodul [N/mm²] DIN 53293	<u>Stärke</u>	<u>längs</u>		<u>quer</u>
	16 mm	3.500		2.500
	21 mm	3.500		4.000
charakteristisches Biegespannung [N/mm²] DIN 53293	<u>Stärke</u>	<u>längs</u>		<u>quer</u>
	16 mm	31		21
	21 mm	32		25
Schraubenauszug [N]	16 mm 1.40			0
DIN EN 320	21 mm 2.50			0
Schalldämmwert R _{w,Luft} [dB] bei 16 mm DIN 52210	31			
Wärmewiderstand R [m²K/W] bei 16 mm	0,16			
Dichte [kg/m³]	ca. 620			
Flächengewicht [kg/m²] bei 16 mm	ca. 10,3			
weitere Angaben				
Oberflächenqualität	BB/BB (geschliffen)			
Verleimung des Sperrholzes EN 314-2	Klasse 3			
Zulassung Deutsche Bahn	Werkstoffleistungsblatt Nr. 610101			
Brandschutzklasse DIN 5510-2 EN45545-2	S3, ST2, SR2, FED < 1 projektbezogen mit Bodenbelag für R10: HL2			

POLYVAN®-31

die schalldämmende Sandwichplatte

Produktbeschreibung

POLYVAN®-31 ist eine schalldämmende Sandwichplatte mit hervorragender Wärmedämmung sowie geringem Gewicht und guter Umweltverträglichkeit.

Aufbau

Die Decklagen der Sandwichplatte bestehen aus Birkensperrholz und der Kern aus einer Spezialkorkmatte. Sowohl die Stärke des Sperrholzes als auch die Holzart der Decklagen kann variieren. Dies gilt auch für die Spezialkorkmittellage.

Qualität

Die Verleimung der Sperrholzdecklagen entspricht gemäß EN314-2 Klasse 3 (exterior). Die Verklebung von Sperrholz und Spezialkork entspricht einer wasserfesten Verleimung.

Verarbeitung

Die Bearbeitung kann auf handelsüblichen Holzbearbeitungsmaschinen mit geeigneter Absaugung erfolgen.

Anwendungsbereiche/ Referenzen

POLYVAN®-31 ist universell einsetzbar als Konstruktionswerkstoff für den Wand-, Deckenund Bodenbereich.

Lager- und Transportvorschriften

Es gelten unsere weiterführenden Informationen, diese finden Sie in dem separaten Dokument "Vorschriften für Lagerung und interne Transporte".

Anmerkungen

Vor Verwendung des Produkts, sind die projektspezifischen Eigenschaften und Einsatzbedingungen durch den Kunden zu prüfen. Die hier angegebenen Prüfwerte sind nach festgelegten Vorgaben ermittelt und verstehen sich als Richtlinie, aber nicht als Zusicherung. Für die Eignung und die Eigenschaften unseres Produktes unter den vom Kunden gewählten Einsatzbedingungen ist der Kunde voll verantwortlich.